

FICHA TÉCNICA
CORCHO-CAUCHO (5351)

PROPIEDADES		UNIDADES	NORMA	VALORES
AGLOMERANTE				POLIMÉRICO
COLOR				HETEROGÉNEO
TAMAÑO DEL GRANO DE CORCHO		mm		0,5/1
DENSIDAD		kg/m ³	ASTM F 1315	700
COMPRESIBILIDAD A 400 psi		%	ASTM F 36	20-40
RECUPERACION		%	ASTM F 36	> 70
CARGA DE ROTURA		MPa	ASTM F 152	1,02
FLEXIBILIDAD:				
	Original (F=5)		ASTM F 147	Sin grietas
	Aceite ASTM N°1, 70h a 100°C (F=16)			Sin grietas
	Envejecimiento en horno, 70h a 100°C (F=16)			Sin grietas
CAMBIO DE VOLUMEN DESPUÉS DE LA INMERSIÓN				
	Aceite ASTM N°1, 70h a 100°C	%	ASTM F 146	-5 a +15
	Aceite IRM 903, 70h a 100°C	%		+15 a +50
	Fuel A, 22h a 23°C	%		-5 a +15