

## FICHA TÉCNICA

### POLIURETANO

PROPIEDADES	MÉTODO DE ENSAYO	UNIDADES	VALOR
Densidad	DIN 53505	Shore A	90
Peso específico	DIN 53550	g/cm <sup>3</sup>	1,2
Resistencia a la tracción	DIN 53504	MPa	56
Alargamiento a la rotura	DIN 53504	%	635
Elasticidad	DIN 53512	%	141
Resistente al desgarre	DIN 53515	kN/m	40
Pérdida por abrasión	DIN 53516	mm <sup>3</sup>	31

Departamento de Calidad  
Juntas Industriales y Navales